



## Kapci C333 Matting agent

### Матирующая добавка

**Kapci C333** – матирующая добавка, специально разработана для ремонта по пластику, уменьшает уровень блеска 2К краски.

**Примечание:** Матирующая добавка должны быть хорошо перемешана перед применением. При добавлении матирующей добавки увеличивается время сушки продукта.

	Полуматовая	Шелковистая	Матовая
<b>Kapci краска 2К</b>	70%	60%	50%
<b>C333</b>	30%	40%	50%

Затем добавьте отвердитель и разбавитель согласно технической документации

**Примечание:** не превышайте добавления матирующей добавки более 70%



Kapci Car  
Refinishes  
System

www.kapci.com

## Kapci C334 coarse and Kapci C334 fine

### Текстурная добавка (грубая, тонкая)

**Kapci C334 coarse** - текстурная добавка грубая

**Kapci C334 fine** – текстурная добавка тонкая, специально разработана для ремонта по пластику. Текстурные добавки придают структурный эффект краске.

**Примечание:** Текстурные добавки должны быть хорошо перемешаны перед применением. При добавлении текстурной добавки увеличивается время сушки продукта.

текстурная добавка тонкая	текстурная добавка грубая
Kapci краска 660/641 - 50%	Kapci краска 660/641 - 50%
C334 тонкая - 50%	C334 грубая - 50%

Затем добавьте отвердитель и разбавитель согласно технической документации

	<b>Оборудование для распыления (классический)</b> Диаметр сопла 1.3 – 1.4 мм Давление распыления 3.0 – 3.5 бар См. рекомендации производителя
	<b>Оборудование для распыления (HVLP)</b> Диаметр сопла 1.3 – 1.4 мм Давление распыления 2.0 бар См. рекомендации производителя
	<b>Число слоев</b> 2 – 3 слоя
	<b>Выдержка</b> 5 – 10 мин между слоями
	<b>Сушка</b> при 20 °C 16 ч при 60 °C 30 – 40 мин

