

CARDEA 2+1 SUPERCURE CLEAR

2+1 БЫСТРЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК



Описание продукции

Cardea® Акриловый лак Supercure – это быстросохнущий лак с прекрасной защитой от внешних факторов.


Продукты и добавки

Cardea® Акриловый лак Supercure
Cardea® 2К Акриловый Отвердитель ТДС № 40-2-1
Cardea® Универсальные разбавители ТДС № 50-2-1


Пригодные поверхности

Cardea® Базовая эмаль

Пропорции смешивания

	По объёму	По весу
 Cardea® Акриловый Лак Supercure	100	100
Cardea® 2К Акриловый отвердитель	50	50
Cardea® Универсальные разбавители	5–15	5–15

Вязкость








13–14 с / 20 °С (DIN 4)

Срок годности смеси

4 ч / 20 °С

продолжение см. стр. 32 →

Параметры краскопульта	Вид	Диаметр сопла	Давление	
		Пистолет с нижней подачей	1,4–1,6 мм	3–4 бара
		Пистолет с верхней подачей	1,3–1,5 мм	3–4 бара
		HVLP Пистолет с нижней подачей	1,4–1,6 мм	2–2,2 бара
HVLP Пистолет с нижней подачей		1,2–1,5 мм	2–2,2 бара	
Нанесение		Предварительно нанесите равномерный тонкий слой. Затем нанесите два мокрых слоя выдерживая 5–10 минут между ними.		
Выдержка		5–10 минут (при 20 °С)		
Сушка		20 °С	60 °С	
		От пыли	10 мин	
		До полировки	3 ч	20 мин
Полировка		В случае появления пыли используйте наждачную бумагу P1500/ P2000. Полируйте поверхность при помощи абразивной пасты до появления желаемого глянца.		
Толщина сухой плёнки	50–60 µm			
Теоритический расход	5,5–6 м ² /л при 50 µm			
Очистка оборудования	Используйте акриловые или нитроцеллюлозные растворители.			
Упаковка	Cardea® Акриловый лак Supercure: 5 л, 1 л и 0,5 л. Cardea® 2K Акриловый отвердитель: 1 л, 0,5 л и 0,25 л.			
Меры безопасности	Только для профессионального использования. Смотрите MSDS.			

Эффективность наших систем основаны на многолетнем практическом опыте и лабораторных исследований. Мы гарантируем, что качество выполняемых работ в соответствии с нашими рекомендациями, соответствует стандартам Kansai Altan, при условии, что наши инструкции тщательно соблюдались и работа выполнялась в соответствии с требованиями к квалификации.

Мы не несем ответственности за конечный результат в случае влияния факторов вне нашего контроля. Потребителю следует определить пригодность поставляемых продуктов для использования с помощью средств, которые обычно находятся в распоряжении.

Наши сайты:

www.kansai-auto.ru
www.cardeaglobal.com