

## АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 2K ACRYL



| Артикул  | Объем       | Цвет   | Кол-во в коробке |
|----------|-------------|--------|------------------|
| 331.0961 | 800+160 мл  | белый  | 12               |
| 331.0963 | 800+160 мл  | серый  | 12               |
| 331.0964 | 800+160 мл  | черный | 12               |
| 331.3003 | 2500+500 мл | серый  | 1                |

### Характеристика:

Двухкомпонентный акриловый грунт 2K Acryl 5+1. Используется для ремонтной окраски транспортных средств. Является универсальным продуктом для различных видов ремонта.

Преимущества продукта:

- хорошая наполнительная способность;
- легкость в обработке;
- короткое время сушки;
- высокая межслойная адгезия.

### Использование:

Применяется для окончательного выравнивания поверхности, для заполнения небольших пор и шлифовальных рисок. Подходит для всех существующих на рынке эмалей.

### Технические характеристики:

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| Состав        | гидроксо-акриловые смолы                    |  |
| Плотность     | 1,65 кг/л                                   |  |
| Цвет          | белый, серый, черный, желтый                |  |
| Срок хранения | 12 месяцев при t20°C в нераспакованной таре |  |

### Пропорции смешивания:

| Продукт                       | Объем | Вес    |
|-------------------------------|-------|--------|
| Грунт Solid 2K Acryl          | 100   | 100 г  |
| Отвердитель Solid 2K Acryl    | 20    | 12 г   |
| Растворитель Solid 2K Thinner | до 10 | до 5 г |

### Жизнеспособность:

3-4 часа при 20°C

### Регулировка краскопульты:

| Тип пистолета    | Сопло      | Давление распыления |
|------------------|------------|---------------------|
| С нижним бачком  | 1.8-2.2 мм | 3-5 бар.            |
| С верхним бачком | 1.6-2.0 мм | 3-5 бар.            |

### Нанесение:

| Количество слоев | Выдержка между слоями | Толщина покрытия |
|------------------|-----------------------|------------------|
| 2-3              | 5-10 мин.             | 80-100 микрон    |

### Время высыхания:

| Температура сушки | Возможность шлифования |
|-------------------|------------------------|
| 20°C              | 6-8 часов              |
| 60°C              | 30 мин.                |

**Внимание! Использовать только с фирменным растворителем для двухкомпонентных грунтов SOLID. При шлифовании грунта «по-мокрому» рекомендуемое время сушки при 20 °С — не менее 12 часов.**

