ШПАТЛЕВКА GLAS

Артикул	Вес	К-во в коробке
316.0210	210 гр.	24
316.0500	500 гр.	24
316.1000	1000 гр.	12
316.1700	1700 гр.	12

Характеристика.
Наполнительная полиэфирная шпатлевка, усиленная стекловолокном. Отличается очень высокой механической прочностью, вследствие чего рекомендуется к применению на начальном этапе шпатлевания. Служит для заполнения только самых глубоких неровностей, а также усиливает растянутый после кузовного ремонта металл.

Использование.
Учитывая высокую механическую прочность шпатлевки, ее используют для исправления самых глубоких неровностей. Стекловолоконный наполнитель позволяет накладывать шпатлевку толстыми слоями, что экономит время шпатлевания, разрешает устранять большие недостатки поверхности за один проход.
Отличительной чертой шпатлевки является особый способ смешивания ее с отвердителем. Этот процесс должен производиться перемешиванием, а не вдавливанием, как это происходит со всеми другими видами шпатлевок. В противном случае длинные стекловолокна могут быть перерезаны шпателем, что приведет к потере шпатлевкой своих физических свойств (прежде всего - механической прочности).

Технические данные.

плотность	1,69 г/см3
цвет	зеленый
время жизнедеятельности при 20^{0}С	5 минут
время сушки при 20^{0}С	20-30 минут (тепло уменьшает, а холод увеличивает время сушки и отвердевания)
срок хранения при 20^{0}С	12 месяцев в фабричной закрытой упаковке.
процент добавления отвердителя	2-3% ВРО.

Обработка.
При машинном способе обработки должна быть использована ротационно-вибрационная машинка с ходом эксцентрика 6-10мм и твердым шлифовальным диском (для более точного выведения плоскости). Градация шлифовальной бумаги - Р80.
При ручной обработке необходимо использовать жесткие шлифовальные блоки и бумагу градацией Р80.