



YOUTUBE ИНСТРУКЦИЯ



ООО «Композиционные материалы и технологии»  
223730, Минская обл., г. Солигорск,  
ул. К. Заслонова, 69А-2  
[info@buckler.by](mailto:info@buckler.by)  
+375 29 1 687 687

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

# ClearCoat 225

## Лак бесцветный HS Premium 2+1

### Описание

Двухкомпонентный бесцветный лак премиум класса. Обеспечивает получение глубокого блеска и зеркально гладкой поверхности, максимально точно передающей глубину цвета. Лак легко наносится и очень хорошо растекается без последующих просадок и стягивания пленки. Содержит в составе специальные функциональные компоненты, обеспечивающие эластичность покрытию и высокую твердость при механическом воздействии. Благодаря этому создается покрытие с высокой устойчивостью к царапинам и механическим повреждениям. Применяется как при небольшом ремонте кузова, так и при полном восстановлении кузова.

### Пропорции

	По объему	По весу (гр)
225 Лак	2	100
825 Отвердитель	1	47,9
8002 Растворитель	0-15 %	

### Нанесение

Рекомендуется нанесение лака при температуре выше 15 °С и влажности не более 80%. После смешения лака и отвердителя для удаления пузырьков воздуха из смеси оставить на 5-7 минут.



	Сопло (мм)	Давление (атм)	Расстояние (см)
Традиционный пистолет с гравитационным питанием	1,2-1,6	1,8-2,4	15
Низконапорный пистолет HVLP с гравитационным питанием	1,3-1,5	1,8-2,4	15



ООО «Композиционные материалы и технологии»  
 223730, Минская обл., г. Солигорск,  
 ул. К. Заслонова, 69А-2  
[info@buckler.by](mailto:info@buckler.by)  
 +375 29 1 687 687

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

## YOUTUBE ИНСТРУКЦИЯ

Толщина слоя	Межслойная выдержка	Количество слоев	Жизнь смеси	Вязкость	VOC
1) 15-20 МКМ 2) 25-35 МКМ	5-7 мин при 20°C	1,5	0,5 часа	16-18 с Din(4)	420

## Сушка

На отлип, при 20 °С 	Монтажная, при 20 °С 	Выдержка перед ускоренной 	На отлип, при 60 °С 	ИК 
2 часа	3-4 часа	15-20 мин	15-20 мин	7-10 мин

## Примечание

- ✓ Наносить лак только на полностью высушенную поверхность
- ✓ Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал
- ✓ Не смешивать активированный материал с не активированным
- ✓ Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
- ✓ Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
- ✓ Плотно закрывать емкости с материалами
- ✓ Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья

## Правила безопасности и охраны труда



ООО «Композиционные материалы и технологии»  
223730, Минская обл., г. Солигорск,  
ул. К. Заслонова, 69А-2  
[info@buckler.by](mailto:info@buckler.by)  
+375 29 1 687 687

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

#### YOUTUBE ИНСТРУКЦИЯ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Перед использованием прочитать инструкцию по применению.

**ВАЖНО:** продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика.

Компания «Композиционные материалы и технологии» не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.