



ООО «Композиционные материалы и технологии»
223730, Минская обл., г. Солигорск,
ул. К. Заслонова, 69А-2
info@buckler.by
+375 44 789-00-41
Производство АКМ по индивидуальным заказам

PUTTY UNI 428

Шпатлевка универсальная

Описание

Универсальная шпатлевка – основная заполняющая шпатлевка. Относительно твердая и с небольшой эластичностью, рекомендуется как для ручной так и для механической обработки. Допускается нанесение на пластмасс через праймер на небольших поверхностях. Обладает очень хорошей адгезией к разным видам оснований, в том числе допускается нанесение непосредственно на оцинкованные детали, с предварительным грунтованием эпоксидным грунтом 2+1 в один слой.


Основания

Старые лаковые покрытия, включая термопластические краски	Обезжирить, обработать сухим способом P220-P360, продуть, обезжирить.
Эпоксидные грунты	До 24 часов без шлифования, по истечению 24 часов шлифовать P320, продуть, обезжирить.
Сталь	Обезжирить, ошлифовать сухим способом P120, продуть, обезжирить.
Полиэфирные ламинаты	Обезжирить, ошлифовать сухим способом P280, продуть, обезжирить.
Алюминий	Обезжирить, ошлифовать сухим способом P120, продуть, обезжирить.
Оцинкованная сталь	Обезжирить, ошлифовать сухим способом P120, продуть, обезжирить, предварительно загрунтовать эпоксидным грунтом 2+1.
ВНИМАНИЕ! Шпатлевки нельзя наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primer), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты	



ООО «Композиционные материалы и технологии»
 223730, Минская обл., г. Солигорск,
 ул. К. Заслонова, 69А-2
info@buckler.by
 +375 44 789-00-41
 Производство ЛКМ по индивидуальным заказам


Пропорции



Шпатлевка	100 гр
Отвердитель	2-3 гр

Нанесение

Рекомендуется нанесение при температуре не ниже 10 °С.

	Очистить и ошлифовать поверхность.	
	Обезжирить поверхность при помощи 828 Antisilicon.	
	Смешать с отвердителем. Придерживаться требуемой пропорции. Тщательно смешать компоненты для получения массы однородного цвета. Время пригодности к нанесению 4-6 мин при 20 °С.	
	Наносить при помощи шпателя, слой не более 2 мм и в общем не более 10 мм.	
	Время ожидания до шлифования 20-30 мин при 20 °С.	
	Черновое P80-P120	Отделочное P120-P240



ООО «Композиционные материалы и технологии»
223730, Минская обл., г. Солигорск,
ул. К. Заслонова, 69А-2
info@buckler.by
+375 44 789-00-41
Производство АКМ по индивидуальным заказам

Дальнейшее покрытие

Полиэфирные отделочные шпатлевки, распыляемые полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунты.

Правила безопасности и охраны труда

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Перед использованием прочитайте инструкцию по применению.

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика.

Компания «Композиционные Материалы и Технологии» не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.