

**АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЙ ЛАК  
С ПОВЫШЕННЫМ СУХИМ ОСТАТКОМ PREMIUM CLEAR HS**



Артикул	Объем	Кол-во в коробке
322.0750	500+250 мл	12
322.1500	1000+500 мл	12
322.7500	5000+2500 мл	1

**Характеристика и использование:**

Двухкомпонентный акрил-уретановый прозрачный лак PREMIUM CLEAR HS системы High Solid. Обеспечивает большую толщину слоя и высокую твердость покрытия. Характеризуется малым расходом. Предназначен для нанесения поверх базового слоя и позволяет восстанавливать оригинальные двухслойные покрытия с эффектами «металлик» и «перламутр», а также однородных цветов.

Преимущества продукта:

- отличная механическая прочность;
- характеризуется высоким содержанием сухого остатка;
- обладает высоким глянцем;
- идеально полируется.

**Технические характеристики:**

Состав	акриловые смолы
Плотность	0,95 кг/л
Цвет	Прозрачный
Срок хранения	12 месяцев при t20°C в нераспакованной таре
Упаковка	0,5 л., 1 л. и 5 л.

**Пропорции смешивания:**

Перед применением тщательно перемешайте и профильтруйте.

Продукт	Объем	Вес
Лак Solid PREMIUM CLEAR HS	100	100 г
Отвердитель Solid HARDENER PREMIUM CLEAR HS	50	48 г

**Примечание:** при высокой температуре, повышенной вентиляции или в случае окраски большой поверхности возможно добавление 10-20% растворителя Solid Thinner.

**Вязкость при распылении:** 16-18 секунд по вискозиметру DIN 4 при 20°C

**Жизнеспособность:** 4 часа при 20°C

**Регулировка краскопульта:**

Тип пистолета	Сопло	Давление распыления
С верхним бачком	1.3-1.5 мм	2-4 бар.
С нижним бачком	1.7-1.8 мм	2-4 бар.

**Примечание:** при выполнении настройки краскопульта и выборе диаметра сопла руководствуйтесь рекомендациями производителя к данной модели краскопульта при нанесении лаков.

**Нанесение:**

Количество слоев	Межслойная выдержка при 20°C	Толщина покрытия
2	7-10 мин.	60 микрон

**Время высыхания:**

ИК-сушка	Сушка при 60°C	Сушка при 20°C
10 мин.	30 мин.	Стойкость к прилипанию пыли: 1 час под вентиляцией
		Монтажная твердость: 6 часов
		Полное высыхание: 24 часа

**Примечание:** при необходимости полученное покрытие после полного высыхания может быть отполировано. В течение 24 часов покрытие на основе SOLID PREMIUM CLEAR HS может быть перекрашено без предварительного шлифования.

**Внимание! При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты: резиновыми перчатками, защитной маской, защитными очками, спецодеждой.**