



Антикоррозионный алкидный грунт для первичного грунтования металлических деталей автомобиля. Обладает высокими антикоррозионными свойствами.

Цвет: серый.

Плотность: 1,25 г/см³. **Фасовка: 1 кг.**

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

ПЭ шпатлёвка – обработка абразивом P240, обезжиривание

Черная сталь – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание

Пропорции смешивания

	По объёму	По весу
антикоррозионный грунт RX P-01	100 мл	100 г
разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01	40 мл	29 г

Не разбавлять Уайт-спиритом!

Нанесение

Вязкость распыления (ВЗ-4)	18"-23" при +20°C
Диаметр сопла	1,6-1,8 мм
Давление	2,0-4,0 атм
Число слоёв	2-3
Рекомендуемая толщина	60-100 мкм
Теоретический расход	1 л на 8 м ² (100 мкм)
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	6 часов (1 час)*
Воздушная сушка при +60°C	45 мин

Обработка

Ручное шлифование абразив P400

Последующие покрытия: акриловые эмали, алкидные эмали, базовые эмали

Срок годности 12 месяцев

*В скобках указаны значения для нанесения методом "мокрый по мокрому".

