



ООО «Композиционные материалы и технологии»  
223730, Минская обл., г. Солигорск,  
ул. К. Заслонова, 69А-2  
[info@buckler.by](mailto:info@buckler.by)  
+375 44 789-00-41

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

# ClearCoat 210

## Лак бесцветный акриловый HS 2+1

### Описание


Высококачественный двухкомпонентный бесцветный лак, характеризующийся идеальным прозрачным слоем и быстрым получением первоначальной прочности. Легкий в нанесении, с высокой устойчивостью к царапинам. Имеет высокий блеск и быстро обретает конечную стойкость. Характеризуется высокой механической устойчивостью и коротким временем высыхания. Образовывает прочные, готовые слои для полировки за короткое время после затвердевания.

### Пропорции

	По объему	По весу (гр)
210 Лак	2	100
810 Отвердитель	1	47,6
8002 Растворитель	5-7 %	5-10

### Нанесение

Рекомендуется нанесение лака при температуре выше 15 °С и влажности не более 80%



	Сопло (мм)	Давление (атм)	Расстояние (см)
Традиционный пистолет с гравитационным питанием	1,2-1,4	1,8-2,4	15
Низконапорный пистолет HVLP с гравитационным питанием	1,3-1,5	1,8-2,4	15

Толщина слоя	Межслойная выдержка	Количество слоев	Жизнь смеси	Вязкость	VOC
 20-30 мкм	 5-7 мин при 20°C	 2	 0,5 часа	 16 сек Din(4)	 450



ООО «Композиционные материалы и технологии»  
223730, Минская обл., г. Солигорск,  
ул. К. Заслонова, 69А-2  
[info@buckler.by](mailto:info@buckler.by)  
+375 44 789-00-41

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

## Сушка

На отлип, при 20 °С  <b>2 часа</b>	Монтажная, при 20 °С  <b>3-4 часа</b>	Выдержка перед ускоренной  <b>15-20 мин</b>	На отлип, при 60 °С  <b>15-20 мин</b>	ИК  <b>7-10 мин</b>
---	--	--	--	---------------------------

## Примечание

- ✓ Наносить лак только на полностью высушенную поверхность.
- ✓ Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал.
- ✓ Не смешивать активированный материал с не активированным.
- ✓ Не превышать рекомендуемой толщины покрытия.
- ✓ Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала.
- ✓ Плотно закрывать емкости с материалами.
- ✓ Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

## Правила безопасности и охраны труда

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Перед использованием прочитать инструкцию по применению.

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика.

Компания «Композиционные материалы и технологии» не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.