



## **AUTOLAK АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ**

### **ОПИСАНИЕ**

AUTOLAK алкидная высокоглянцевая эмаль предназначена для полной или частичной ремонтной покраски кузова. В алкидной системе защиты автомобиля наносится по загрунтованному слою или по старому лакокрасочному покрытию. Отличается превосходной укрывистостью и хорошим разливом. Обладает хорошими механическими характеристиками, высоким блеском. Атмосферостойкость покрытия обеспечивает долговечность блеска и постоянство оттенка.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Поверхность:** металлическая поверхность, защищенная грунтом или старые неповрежденные покрытия.

**Подготовка поверхности:** поверхность отшлифовать «по мокрому» Р600-Р800 или «по сухому» Р320-Р400, хорошо высушить и обезжирить.

**Условия применения:** оптимальная температура +20°C, относительная влажность воздуха не более 75%.

**Разбавление:** 15-20% растворителем

**Вязкость нанесения:** 18-20 с DIN 4\20°C

**Давление воздуха и диаметр сопла:** 2,5-3,5 бар; 1,2-1,4 мм

**Количество слоев:** 2-3

**Промежуточная сушка между слоями:** 10-15 минут\20°C

**Толщина сухой пленки эмали:** 30-40 мкм\2-3 слоя

**Расход:** 6-7 кв.м.\ кг \ при двухслойном нанесении

**Сушка:** 24 часа\20°C, 60 минут\60°C

**Ускоренная сушка:** если эмаль наносится при температуре ниже 18°C, используется AUTOLAK катализатор в количестве не более 5% от объема эмали.

**Срок хранения:** 3 года