

2:1

**ЛАК 2К АКРИЛОВЫЙ UHS «БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК»**  
2K CLEAR COAT UHS «DIAMOND SHINE»

European components



ООО Предприятие «Полихим-Воронеж», Россия, 394033,  
г. Воронеж, ул. Остужева, 43а. Телефон: +7(473)221-78-88  
e-mail: support@autop-pro.ru

ВЕРСИЯ 07/2024  
ТУ 20.30.12-003-56451051-2017

**Описание**

Высококачественный 2К универсальный акриловый прозрачный лак с высоким содержанием сухого остатка «Бриллиантовый блеск» специально разработан для одностадийной покраски. Пригоден для технологии быстрого ремонта. Образует кристально чистое покрытие с превосходным «глубоким» блеском. Лак легко наносится, обладает хорошей растекаемостью и антиусадочными свойствами. Создает прочное долговечное покрытие, стойкое к царапинам, ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям. Подходит для нанесения на все типы базовых покрытий.



**Характеристики**

- Обладает «острым» блеском.
- Идеально прозрачный, без желтизны.
- Быстро сохнет и не требует полировки.
- Отличается высокой стойкостью к царапинам.

КОМПЛЕКТЫ:  
ЛАК 1000 мл + ОТВЕРДИТЕЛЬ 500 мл  
ЛАК 5000 мл + ОТВЕРДИТЕЛЬ 2500 мл



**Основа**

Акриловые смолы.

**Поверхности для нанесения**

- Базовые покрытия на основе растворителей.
  - Подготовленные старые лакокрасочные покрытия.
- Для очистки и обезжиривания поверхности применяйте AUTOP №21 Обезжириватель-антисиликон сольвентный и AUTOP №23 Очиститель-обезжириватель водно-спиртовой. Используйте липкие салфетки для удаления пыли. Старое лакокрасочное покрытие следует зашлифовать абразивом P600-P800.

**Пропорции смешивания**



**По объему:** Лак 100 мл + Отвердитель 50 мл\*.  
**По массе:** Лак 100 г + Отвердитель 48 г.  
При необходимости, для доведения до рабочей вязкости добавить до 10% от объёма готовой (A+B) смеси разбавитель AUTOP 50/77\*\*.  
**Обязательно!** Проверить вязкость готовой смеси. Вязкость нанесения 14-16 с при +20°C. вискозиметром DIN4.  
\* Используйте мерную линейку № 1.  
\*\* Допускается использование Разбавителей AUTOP 50/55, 50/99.

**Оборудование**



Рекомендуем использовать краскопульт с диаметром сопла 1,2-1,4 мм и рабочим давлением 1,8-2,5 bar (смотрите инструкцию на краскопульт).

<b>Нанесение</b>		<p><b>Оптимальные условия:</b> температура +15°C — +25°C, относительная влажность 75%*.  <b>Количество слоёв:</b> 1,5-2 слоя, рекомендуемая толщина высушенной плёнки 55-65 мкм (при нанесении в 1,5 слоя межслойная сушка не требуется)  <b>Межслойная выдержка:</b> 5-10 мин при +20°C.  <b>Время жизни смеси:</b> 1-2 часа при +20°C.  <b>Теоретический расход:</b> 9,5-10,5 м<sup>2</sup> на 1 литр смеси (при толщине покрытия 50 мкм)  <i>*При покраске методом перехода смотрите инструкцию для аэрозольного баллона АУТОР №9 Растворитель переходов.</i></p>
<b>Время сушки</b>		<p>Полное высыхание: 12 часов при +20°C, 25-30 минут при +60°C*          Перед окончательной сушкой при +60°C выдержать 5-10 минут при +20°C  <i>*Время высыхания зависит от толщины нанесённого слоя.</i></p>
<b>Дальнейшая обработка</b>		<p>Рекомендуется первую мойку после покраски производить не ранее чем через 7 суток.</p>
<b>Меры безопасности:</b>	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Только для профессионального применения!</li> <li>• Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость! Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания.</li> <li>• Применять на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.</li> <li>• Используйте средства индивидуальной защиты, респиратор, перчатки и очки.</li> <li>• Остатки материалов должны утилизироваться в соответствии с местным законодательством.</li> <li>• Отвечает требованиям по содержанию VOC.</li> </ul>
<b>Хранение</b>		<p>Компоненты продукта хранить в плотно закрытой таре, в сухом и прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей при температуре от -10°C до +35°C и относительная влажность ниже 60%. Защищать от химических и механических воздействий. Избегать больших температурных колебаний.  <b>Срок годности:</b> 24 месяца при хранении в закрытой заводской упаковке.</p>
<b>Утилизация:</b>		<p>Пустые банки утилизировать как бытовой отход, подлежащий вторичной переработке.</p>

## ПРИМЕЧАНИЕ

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Продукт содержит опасные вещества. Необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности. Компания не несёт ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Покупателю следует самостоятельно определить, насколько продукт подходит для его целей, а также ознакомиться с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническая документация и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. Информация не является обязательной, мы не несем ответственность за её целостность, точность и полноту. Она не освобождает пользователя от обязанности проверить пригодность продукта для использования по назначению. При использовании продукта по другой технологии, которую мы не можем контролировать, компания не несёт ответственность за результат, в том числе и за возможную порчу имущества, включая убытки. Мы оставляем за собой право обновлять, изменять или дополнять содержание без специального уведомления.

**По вопросам технической поддержки и качества продукции обращаться по телефону бесплатной горячей линии 8-800-301-61-61**