

# АВТОРЕМОНТНАЯ ЭМАЛЬ ВЫСОКОГО ГЛЯНЦА МЛ-ВК «AVE»

Предназначается для профессионального ремонта и окраски кузовов легковых автомобилей, автобусов и другой транспортной техники.

Авторемонтная эмаль высокого глянца МЛ-ВК «AVE» представляет собой эмаль воздушной сушки на основе специальной синтетической смолы.

Отличительными свойствами данной эмали являются:

- возможность высыхания при +20°C без использования ускорителей сушки;
- высокий глянец;
- хорошая механическая прочность и
- атмосферостойкость.

## ПРИМЕНЕНИЕ.

Для полной и частичной окраски автомобиля и других транспортных средств с возможностью высыхания на открытом воздухе в диапазоне температур от +20°C до +60°C.



**Не использовать с полиизоцианатными отвердителями типа ИЗУР и ДИУР!!!**

Ассортимент МЛ ВК включает в себя более 120 расцветок. По заявке потребителя есть возможность воспроизведения любого цвета, в том числе по цветовому каталогу RAL.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:

Не менее 36 месяцев при соблюдении условий хранения



### Подготовка поверхности:

Обезжирить поверхность уайт-спиритом, загрунтовать. При нанесении на старое покрытие оно должно быть отшлифовано и промыто растворителем.



### Условия нанесения:

Оптимальная температура +20°C, минимальная температура +15°C, относительная влажность воздуха не более 75%.

В зимнее время возможно использование Отвердителя МЛ ВК.



### Смешивание и разбавление:

Добавить Разбавитель для алкидных эмалей в количестве 20-35% от массы эмали до рабочей вязкости.



### Вязкость при нанесении:

18-25 сек (+20°C, В3-4)



### Оборудование для нанесения:

Краскораспылитель с диаметром сопла 1,2-1,5 мм, давление воздуха 3,0-5,0 атм. При покраске небольших участков эмаль можно наносить кистью без добавления разбавителя.



### Число слоев:

2 слоя при полной окраске или по старому покрытию в один слой.



### Выдержка:

5-10 минут между слоями при +20°C, 10 минут перед сушкой.



### Сушка:

При температуре +80°C – 30 минут, при +20°C – 24 часа.

### Расход материала:

60-100 г/м<sup>2</sup> на однослойное покрытие



Производство: ЗАО "Волжские Краски"

Реализация и техническая поддержка:

Россия, 150044, г. Ярославль

ул. Полушкина роща, 16

тел./факс (4852) 58-75-74, 73-31-22

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЕМОНТА