

# Грунт-эмаль по ржавчине

**Назначение:** для окрашивания металлических конструкций. Используется как самостоятельное покрытие, состоящее из одного слоя толщиной от 80 до 100 мкм для окраски очищенных, а также не требующих специальной очистки стальных шероховатых поверхностей с различной степенью коррозии: от следов коррозии до полностью прокорродировавших, покрытых ржавчиной, плотно сцепленной с металлом.



<b>Продукты</b>	Грунт-эмаль по ржавчине	
<b>Подготовка поверхности</b>	От окислы и непрочно сцепленной с подложкой ржавчины поверхность очищают вручную металлическими щетками, шлифовальными шкурками, в труднодоступных местах скребками. Допускается абразивоструйная или механизированная очистка поверхности. Очищенную поверхность обезжиривают при необходимости нефрасом С4-150/200, уайт-спиритом или другими подходящими органическими растворителями, не оставляющими жирных следов на поверхности.	
<b>Разбавление</b>	Тщательно перемешать, разбавить разбавителем «Vika-60» в количестве 20-35% от массы грунт-эмали	
<b>Нанесение</b>	Профильтровать и нанести необходимое количество слоев пневматическим распылением, валиком или кистью.	
<b>Толщина покрытия</b>	от 80 до 100 мкм.	
<b>Сушка</b>	<b>Режим сушки</b>	20°C
		1,5 час
<b>Расход на однослойное покрытие</b>	1 кг на 5-8 м <sup>2</sup> .	
<b>Состав</b>	Синтетическая смола, пигменты, наполнители, антикоррозионные и функциональные добавки, сиккативы, органические растворители.	



**Фасовка: 0,9; 3,5 кг**

ТУ 2312-261-49404743-2014

техническая информация

**ГРУНТОВКИ | 23**