

mipa

Mipa Winner Spray Acryl-Klarlack

Описание изделия

D - 1/0211

Артикул: 21601 + Шифр глянца

Mipa Winner Spray «Acryl-Klarlack» – это бесцветное, не желтеющее защитное покрытие. Не подходит для чугуна, а также латуни, меди и алюминия.



Поверхность:

Полностью затвердевшее грунтовочное и старое лакокрасочное покрытие.



Предварительная подготовка / очистка:

Характеристики:

Быстросохнущее
Светостойкое, не желтеющее
Хорошее растекание
Атмосферостойкое
Стойкое к царапинам и ударам

**Цвет /
Степень
глянца:**

Бесцветное
Глянцевое (1700) / Матовое (1800)

Подготовка:



Тщательно встряхнуть баллон до свободного движения смешивающих шариков!

Нанесение:



Распыление для испытания - Расстояние распыления ок. 20 - 30 см
2 - 3 слоя, толщина сухой пленки 50 мкм.

**Время испарени
растворителя из пленки:**



3 - 5 мин между каждым покрытием

После применения:



Перевернуть баллон вверх дном и распылить до очистки клапана, это предотвращает закупорку клапана.

Время сушки:



Сушка:

«От пыли»: 5 - 10 мин
«На отлип»: 20 - 30 мин
Полное отверждение: 2 ч

**Рабочие
условия:**

От +10°C, не более 80% относительной влажности воздуха.

Хранение:

В плотно закрытой заводской таре срок хранения - не менее 2 лет.

**Содержание ЛОС
(летучих органических
соединений):**

По нормам ЕС, предельное значение для продукции (категории В/е):
840 г/л (2007)
Этот продукт содержит не более 700 г/л ЛОС [5,84 фунта/галлон]

**Правила
безопасности:**

Прочтите соответствующий лист технических данных на материал

Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий.